

Statotherm® P Folie 9591

Merkmale

Statotherm® P Folie 9591 ist eine Dichtungsplatte, bestehend aus unverstärkter, flexibler Grafitfolie, die sich durch eine Reinheit von ≥99,85 % und einem niedrigem Aschegehalt auszeichnet. Statotherm® P Folie 9591 ist ein Basisdichtwerkstoff ohne messbaren Kalt- und Warmfluss und dadurch ein in allen Industriezweigen einsetzbares Flachdichtungsmaterial für Armaturen und Pumpen (speziell bei Notreparaturen und komplizierten Formen). Entspricht dem Sigraflex®-Standard unseres Partners SGL.

Physikalische Kennwerte (Dicke 2,0 mm)

Rohdichte des Grafits [g/cm³]		1,0
Aschegehalt des Grafits [%]	DIN 51 903	≤2,0
Reinheit [%]		≥98
Gesamtchloridgehalt[ppm]		≤25
Gesamthalogengehalt [ppm]		≤100
Gesamtschwefelgehalt[ppm]		<300
Gewichtsverlust an der Luft bei 670 °C [%/h]		<4
Oxidationsinhibitor		ja
Passiver Korrosionsinhibitor	ASTM F2168-13	ja
Metallverstärkung		-
ASTM Werkstoffnummer		-
Dicke (mm)		-
Anzahl		-
Druckstandfestigkeit σdE/16[MPa](300 °C, 50 MPa, 16 h)	DIN 52 913	≥47
Kaltstauchwert εKSW[%]	DIN 28090-2	45
Kaltrückverformungswert εKRW [%]	DIN 28090-2	5
Warmsetzwert εWSW [%]	DIN 28090-2	<3
Warmrückverformungswert εWRW [%]	DIN 28090-2	4
Kompressibilität [%]	ASTM F36	45
Rückfederung [%]	ASTM F36	11

m- und y-Faktoren

Dicke	m	y (PSI), y (Mpa)
1,00	2	1500, 10.34
1,50	2	1500, 10.34
2,00	2	1500, 10.34
3,00	2	1500, 10.34

Gasket Constants acc. DIN 28090-1, AD-Merkblatt B7, DIN V 2505											
DIN 28090 Part 1 (9/95) (DIN E 2505 Part 2)								AD-Merkblatt B7 DIN V 2505			
Pı	Dicke H _D	σ_{vu}	σ_{vo}	m	σ_{bo}			b _D : h _D	k ₀ x K _D	k_1	
[bar]	[mm]	[N/mm ²]	[N/mm ²]		[N/mm²]					[N/mm ²]	[mm]
					20°C	100°C	200°C	300°C			
10	1	11	160	1,3				140			
16	1	13	160	1,3				140			
25	1	16	160	1,3				140			
40	1	20	160	1,3				140			

Alle technischen Angaben beruhen auf umfangreichen Tests und unserer langjährigen Erfahrung. Aufgrund der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten können sie jedoch nur als Richtwerte angesehen werden.